Kupferlackdraht

CUL 200/0,28




Abbildung zeigt CUL 100/0,22

Vorteile

- Isolierlackbasis min. Polyurethan, mod.
- Grad 1, TJ min. 155 °C
- Lötbar

Anwendungen

Kupferlackdraht zur Herstellung von Spulen und Wicklungen sowie für den allgemeinen Laborbedarf. Bitte die einschlägigen Normen beachten.

Zulassungen



Kupferlackdraht
CUL 200/0,28

Elektrische Daten

Typ	CUL 200/0,28

Mechanische Daten

Typ	CUL 200/0,28
Betriebsdaten	
Strombelastung	0,22 A
Umwelt	
Dauerwärmebeständigkeit	155 °C (CL.F)
Isolierlackbasis	min. Polyurethan, mod.
Verzinnbarkeit	>350 °C
Maße und Gewichte	
Drahtdurchmesser	0,28 mm
Länge m (min.)	280
Gewicht	0,20 kg

Änderungen vorbehalten.